




Opis			
Grubość całkowita	EN 428	mm	2,0
Grubość warstwy ścieralnej	EN 429	mm	0,3
Waga	EN 430	g/m ²	3680
Rozmiar płytek	EN 427	mm	152.4x914.4
Pakowanie		m2	3,34
Ilość paneli w opakowaniu		szt.	24
Norma /Specyfikacja produktu	-	-	EN 649
Klasyfikacja europejska	EN 685	klasa	23-31
Klasa ogniowa	EN 13501-1	klasa	Bfl-s1
Antyelektrostatyczność	EN 1815	kV	<2
Antypoślizgowość	DIN 51 130	klasa	R9
Odporność na ścieranie	EN 660.2	mm ³	≤2.0
Grupa ścieralności	EN 649	-	T
Stabilność wymiarowa(płytką)	EN 434	%	≤0.15
Wgniecenia reszkowe	EN 433	mm	≤0.1
Przewodność termiczna	EN 12524	W/(m.K)	0.25
Odporność barw na światło	EN 20 105 – B02	stopni	≥6
Odporność chemiczna	EN 423	-	OK
Zabezpieczenie antygrzybiczne i antyfungicydowe	DIN EN ISO 846-A/C	-	brak wzrostu
Zabezpieczenie powierzchniowe		-	PUR+
Emisja VOC po 28 dniach	ISO 16000-6	µg/m ³	<100
CE MARKING			
	EN 14041	-	
		-	

MIPOLAM ACCORD 300 jest elastyczną, homogeniczną, kalandrowaną i prasowaną kompaktową wykładziną podłogową o dużej zawartości czystego PCW, występującą w rolkach lub płytkach. Wykładzina jest antystatyczna, o wzorze półkierunkowym, barwiona na wskroś.

Zabezpieczona jest ochronną warstwą utwardzonego poliuretanu, ułatwiającą konserwację, wzmacniającą odporność na zarysowania i eliminującą konieczność akrylowania.

MIPOLAM ACCORD 300 jest wykładziną trudnozapalną, wydziela mało dymu w trakcie spalania i nie dynamizuje rozwoju pożaru w pierwszej fazie co oznacza, że nie wystąpi intensywne emisja toksycznych składników produktów rozkładu i spalania.

MIPOLAM ACCORD 300 posiada własności bakterio i grzybobójcze. Zgodna jest z normą **PN-EN 649** (klasa 34-43, grupa T), klasyfikacja K5